

Sheet of Specification

REF

11554


Pikrinsäuregemisch für Austenitdarstellung

Zusammensetzung / Content
 HNO₃: 100 ml/l
 HCl: 100 ml/l
 C.I.: 10305: 10 g/l
Use for:

Oberflächen-Ätzung in der Metallographie

Test:**Specification:**

☐	pH-Wert:	--
☒	Farbe:	gelb
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	Ätzversuch
☒	Geruch:	charakteristisch
☐	Dichte:	
☒	Absorbtion:	Spektrogramm
☐	Temp.:	--
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C