

Sheet of Specification

REF

17553

Ätzmittel nach KANE (Stammlösung)

Zusammensetzung / Content


HCl: 909,09 ml/l
 H₂O: 90,909 ml/l
 CuCl₂ • 2 H₂O: 90,909 g/l

Use for:

Sichtbarmachen von Martensit in Chrom-Nickel-Stählen

Test:**Specification:**

☐	pH-Wert:	< 0
☒	Farbe:	grün-gelb
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	Färbetest
☐	Geruch:	beissend, stechend
☐	Dichte:	
☒	Absorbtion:	Spektrogramm
☐	Temp.:	
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C