

Sheet of Specification

REF

18835

Ätzmittel nach KALLING 1

Zusammensetzung / Content

396,36 ml Aqua bidest / Reinstwasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
 346,5 ml Ethanol 99,0 % vergällt (CAS-Nr.: 64-17-5)
 292,42 ml Salzsäure, rauchend 37 % (CAS-Nr.: 7647-01-0)
 19,97 g Kupferdichlorid-Dihydrat (CAS-Nr.: 10125-13-0)

Use for:

Ätzmittel für martensitische rostfreie Stähle.

Test:**Specification:****pH-Wert:****Farbe:**


grün

**Oberfläche:**

glatt

**Leistungstest:****Geruch:**

alkoholisch

**Dichte:****Absorbtion:****Temp.:****Osmolarität:****Spektrogramm Vorgabe:**

15 ... 25 °C